

NORDIC HIGH TECHNOLOGY FLOCK

skład / composition	POLIELSTER 51%, POLIAMID 11%, AKRYL 38%
gramatura / weight	410 GR/M2
test martindale (liczba cykli) / martindale	200.000 CYKLI UNE EN ISO 12947
przesuwalność nitek / seam displacment	> 4 MM (BS 3320) - > 6 DAN (DIN 53868)
odporność na tarcie / abrasion resistance	> 20 N (BS 4303) - > 3 DAN (DIN 53859-5)
wytrzymałość na rozdarcie / tear growth resistance	-
wytrzymałość na rozciąganie / tensile strenght	> 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)
odporność na światło / colour fastness to light	> 6 (ISO 105-B02)
pilling / piling resistance	> 4 NO PILLING (ISO DIS 12945-2)
sposób czyszczenia / care instructions	      