

MONOLITH

VELVET

skład / composition	100% PES
gramatura / weight	330g/m2 +/- 5%
test martindale (liczba cykli) / martindale	> 100 000 CYKLI EN ISO 12947-1,2
przesuwalność nitek / seam displacement	2,8mm-3,0mm EN ISO13936-2 180 N LOAD
odporność na tarcie / abrasion resistance	3-5 ISO 105-X12:2001
wytrzymałość na rozdarcie / tear growth resistance	49,5N-34,9N ISO 13937-3
wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	710N (73,7%) - 501N (101,8%) ISO 13934-1
odporność na światło / colour fastness to light	4-5 ISO 105 B02 Method 2 Exposure level 5
piling / piling resistance	4-5 EN ISO 12945-2:2002
sposób czyszczenia / care instructions	    

